



## Technische Datasheet

### Zwaluw Monustop

Duurzame elastische overschilderbare hybride stopverf vervanger



#### Product Omschrijving

Zwaluw Monustop is een stopverf vervanger op basis van hybride technologie, die onder invloed van de luchtvochtigheid uithardt tot een duurzaam elastisch rubber.

#### Voordelen

- Uitstekend verwerkbaar in combinatie met Zwaluw Finisher en afwerkspatel
- Uitstekend en snel overschilderbaar met de meeste watergedragen en synthetische verven
- Hecht perfect zonder primer op de meeste, zelfs vochtige, ondergronden
- Permanent elastisch
- Krimp- en blaasvrij
- Hoge mechanische weerstand
- Isocyaan-, oplosmiddel- en siliconenvrij

#### Applicaties

Zwaluw Monustop is speciaal ontwikkeld voor het duurzaam elastisch afdichten van enkel, isolatie- en monumentaal glas(1) in houten, metalen en betonnen kozijnen zonder glaslatten. Opmerking (1): Omdat randafdichtingen van isolatieglas door fabrikanten in samenstelling gewijzigd kunnen worden, zonder dit te vermelden, kan de verdraagzaamheid van de randafdichting met beglazingskiten niet door de leverancier van de beglazingskit worden gegarandeerd. Adviezen met betrekking tot de

verdraagzaamheid van beglazingskiten met de randafdichting van isolatieglas zijn dus gebaseerd op ervaring en houden derhalve geen garantie in.

#### Gebruiksaanwijzing

Driehoeksvoeg met een minimale afmeting van 10 x 10mm. Bij toepassing van isolatieglas, dient de primaire butylafdichting door de Zwaluw Monustop volledig afgedekt te zijn om UV inwerking op het butyl te voorkomen. Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met onze technische afdeling.

#### Aanvullende informatie

100 % Modulus	DIN 53504 S2	0,50 N/mm <sup>2</sup>
Applicatie temperatuur		+ 5° C to + 40° C
Basis		Hybrid
Dichtheid	ISO 1183-1	1,16 g/ml
Huidvorming	DBTM 10.00	20 minutes @ + 23° C/50% RH
Rek bij breuk	DIN 53504 S2	275%
Shore A Hardheid	DIN 53505	27 Shore A
Temperatuur bestendigheid		- 40° C to + 90° C
Treksterkte	DIN 53504 S2	0,85 N/mm <sup>2</sup>
Uithardingstijd	@ + 23° C/50% RH	Approximately 2 - 3 mm/24 hours
Vorstbestendigheid gedurende transport		Up to - 15° C
Weerstand tegen vloei	ISO 7390	< 2mm

*Deze waarden zijn typische eigenschappen en kunnen variëren van +/- 3%*

#### Beperkingen

- Niet geschikt voor PE, PP, PC, PMMA, PTFE, zachte kunststoffen, neopreen en bitumineuze ondergronden
- Niet geschikt voor continue waterbelasting
- Niet geschikt voor natuursteen en chloor (zwembaden)



## Technische Datasheet

### Zwaluw Monustop

Duurzame elastische overschilderbare hybride stopverf vervanger

- Verkleuring kan optreden op donkere plaatsen en door contact met chemicaliën

#### Oppervlakte voorbereiding en afwerking

Aanbrengtemperatuur: + 5 °C tot + 30 °C (geldt voor omgeving en ondergronden). Ondergronden dienen schoon, vet- en stofvrij en draagkrachtig te zijn. In het algemeen hecht Zwaluw Monustop zonder primer perfect op vele bouwmaterialen. Ondergronden ontvetten met Zwaluw Cleaner. Poreuze ondergronden voorbehandelen met Zwaluw Primer B1. Ondergronden vooraf altijd testen op hechting.

#### Overschilderbaarheid

Zwaluw Monustop is uitstekend overschilderbaar met watergedragen en synthetische verven. Geadviseerd wordt om vooraf de verdraagzaamheid met de verf te testen. Indien Zwaluw Monustop wordt overschilderd (niet noodzakelijk) adviseren wij deze vooraf samen met de aangrenzende delen licht op te schuren met Scotch-Brite. Voor een optimaal resultaat adviseren wij binnen enkele dagen na applicatie te overschilderen.

#### Schoonmaken

Vers materiaal en gereedschap kunnen worden gereinigd met behulp van Zwaluw Cleaner. Uitgehard materiaal kan alleen mechanisch worden verwijderd. Handen kunnen worden gereinigd met Zwaluw Wipes.

#### Kleur(en)

- Zwart
- Grijs
- Wit

#### Verpakking

- Koker
- Worst

*Voor productspecificaties, raadpleeg de Product Detail Pagina*

#### Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen + 5 °C en + 25 °C, tot 18 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

#### Gezondheid & Veiligheid

Het productveiligheidsblad dient te worden gelezen en begrepen voor gebruik. Productveiligheidsbladen zijn beschikbaar op aanvraag en via de Den Braven websites.

#### Waarborg & Garantie

Den Braven garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidstijd, in overeenstemming is met de specificaties.

#### Disclaimer

Alle informatie in dit document en in al onze gedrukte en digitale publicaties is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring en is het uitsluitend (intellectuele) eigendom van Den Braven. Het document (en de daarin vervatte vinding (en)) mag uitsluitend met de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Den Braven worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze worden veelevoudigd, openbaargemaakt en/of gebruikt. De technische gegevens in dit document worden gegeven bij wijze van indicatie en zijn niet uitputtend. Den Braven is niet aansprakelijk voor enige (directe of indirecte) schade als gevolg van eventuele (redactionele) fouten, onvolledigheden of onjuistheden in de inhoud van dit document. Daaronder wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot, onjuistheden of onvolledigheden die het gevolg zijn van technologische veranderingen of onderzoek tussen de datum van publicatie van dit document en de datum waarop het product wordt verkregen. Den Braven behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in formuleringen. Den Braven is niet aansprakelijk voor enige (directe of indirecte) schade als gevolg van het gebruik van het in dit document weergegeven product. Voor het aanbrengen en gebruiken van het product dient de gebruiker de informatie van dit document en andere documenten met betrekking tot onze producten, te lezen en te begrijpen. De gebruiker is verantwoordelijk voor het uitvoeren van alle nodige tests om er zeker van te zijn dat het product geschikt is voor de wijze van toepassing. Wij hebben geen invloed op de wijze van aanbrengen van het product en de omstandigheden tijdens opslag en transport en accepteren als gevolg hiervan geen aansprakelijkheid voor schade. Leveringen geschieden uitsluitend volgens onze algemene (leverings- en betalings)voorwaarden geregistreerd bij de Kamer van Koophandel.