

# Hoveniers Montagelijm XP

## LIJM MET EEN HOGE AANVANGSHECHTING

### VOORDELEN

- Zeer hoge aanvangshechting
- Na uitharding permanent elastisch
- Snelle opbouw van de interne sterkte
- Zeer goede hechting op de meeste bouwmaterialen
- Geschikt voor verlijmingen van natuursteen
- Zeer sterk
- Veroorzaakt geen corrosie bij metaalverlijmingen
- Voor binnen- en buitentoepassingen
- UV- en weersbestendig

### PRODUCT

Bostik Hoveniers Montagelijm XP is een hoogwaardige, duurzaam elastische montagelijm op basis van SMP (Silyl Modified Polymer) met een zeer hoge aanvangshechting. Bostik Hoveniers Montagelijm XP is oplosmiddel-, weekmaker-, en isocyanaatvrij.

### TOEPASSINGEN

Bostik Hoveniers Montagelijm XP is een krachtige montagelijm en heeft een uitstekende hechting op de meeste bouwmaterialen. Bostik Hoveniers Montagelijm XP heeft een hoge aanvangshechting en is zeer geschikt voor de verlijming van stenen elementen in de tuin. Klemmen is in veel gevallen overbodig. Zeer goed toepasbaar als steenstriplijm (in combinatie met de juiste primer).

### VERWERKING

#### Ondergrond:

De ondergrond moet vast en voldoende stevig zijn. De ondergrond hoeft niet volledig droog te zijn (aardvochtig) maar niet nat met een zichtbare waterfilm.

#### Voorbehandeling:

De te verlijmen materialen moeten schoon, droog/ aardvochtig, stof- en vetvrij zijn.

Voor sterk zuigende ondergronden adviseren wij het gebruik van Bostik Primer MSP, bij verlijmingen op gesloten



ondergronden met hoge vochtbelastingen en/of mechanische belastingen Bostik Prep M gebruiken. Bij toepassing steenstripverlijming is het nadrukkelijke advies de steenstrip voor te behandelen met Bostik Primer MSP.

#### Aanbrengen:

Bostik Hoveniers Montagelijm XP met bijgeleverde driehoekstuit in rillen aanbrengen op de ondergrond of op het te verlijmen element. De driehoekstuit wordt daartoe haaks op het te verlijmen oppervlak geplaatst tijdens het uitspuiten van de lijm.

Per patroon Bostik Hoveniers Montagelijm XP kan men een lijmril aanbrengen met een lengte van 6,50 meter. Door aandrukken van het te verlijmen element verspreidt de lijm zich tussen element en ondergrond.

#### Open tijd:

Het te verlijmen deel zo snel mogelijk doch uiterlijk binnen 15 minuten aanbrengen (e.e.a. afhankelijk van de temperatuur en relatieve luchtvochtigheid). Het materiaal kan nu nog gecorrigeerd worden, daarna goed aandrukken of licht aankloppen met een rubber hamer.

### UITHARDING

Tijdens montage heeft Bostik Hoveniers Montagelijm XP reeds een hoge kleefkracht en een hoge interne sterkte. Hierdoor is het in veel gevallen mogelijk zonder tijdelijke steunconstructies te werken.

Na doorharding onder invloed van luchtvochtigheid is Bostik Hoveniers Montagelijm XP ge vulkaniseerd tot een blijvend elastische en zeer sterke lijmverbinding. De lijm hardt per 24 uur ca. 3 mm door bij 23°C en 50% relatieve luchtvochtigheid.

## REINIGEN

Eventueel langs randen vrijkomende lijm kan met een plamuurmes worden afgewerkt.

Niet uitgeharde lijmresten zijn met Bostik Cleaner 14 te verwijderen, uitgeharde lijm is enkel mechanisch te verwijderen.

## OPSLAG EN STABILITEIT

Bewaren in niet-geopende verpakking onder droge condities tussen +5°C en +30°C.

Houdbaarheid 18 maanden. Aangebroken verpakking is beperkt houdbaar.

## INFORMATIE AANVRAAG

De volgende publicatie is op verzoek verkrijgbaar voor de professionele verwerker:

- Veiligheidsinformatieblad (VIB)

Technische gegevens	
Basis	Silyl Modified Polymer (SMP)
Aantal componenten	1
Soortelijke massa	ca. 1,55 g/ml
Oplosmiddel- en isocyaanagehalte	0%
Rek bij breuk	ca. 275 % (ISO 37)
Trekspanning bij 100% rek	ca. 2,5 N/mm <sup>2</sup> (ISO 37)
Trekspanning	ca. 3,0 N/mm <sup>2</sup> (ISO 37)
Shore A	ca. 60
Verwerkingstemperatuur	vanaf +5°C tot +35°C
Temperatuurbestendigheid	-40°C tot +100°C, tijdelijk +180°C (max. 30 min.)
Vochtbestendigheid	zeer goed
Huidvorming	ca. 15 minuten
Doorharding	±3 mm per 24 uur
Kleur	zwart
Verpakking	koker 290 ml
Verpakt per	12
Pallet	1152 kokers
Artikelnummer	30608623
Houdbaarheid	minimaal 18 maanden

## BOSTIK HOTLINE

Smart help +31 (0)73 6244244



### Bostik BV

De voerman 8  
5215 MH 's-Hertogenbosch  
T: + 31 (0)73 6244244  
infoNL@bostik.com  
[www.bostik.nl](http://www.bostik.nl)

### Bostik Belux SA - NV

Meulestedekaai 86  
B-9000 Gent  
T: + 32 (0) 92551717  
info@bostik.be  
[www.bostik.be](http://www.bostik.be)

Alle verstrekte adviezen, aanbevelingen, cijfers en veiligheidsvoorschriften berusten op zorgvuldige onderzoeken, alsmede de huidige stand van onze ervaring en zijn vrijblijvend. Hoewel de documentatie met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden, vergissingen, zet- of drukfouten. Wij behouden ons het recht voor om het betreffende product aan te passen, wanneer wij dit nodig achten. Aangezien het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de omstandigheden bij verwerking buiten onze beoordeling vallen, kan op grond van deze documentatie geen aansprakelijkheid aanvaard worden voor uitgevoerde werken. Wij adviseren u daarom zelf ter plaatse praktijkproeven te nemen. Op al onze verkopen en leveringen zijn van toepassing onze algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden.